



Описание:

2K Грунт-наполнитель 2K ACRYLIC FILLER UHS 4:1 – с высоким содержанием сухого вещества. Может использоваться как на старых так и на новых деталях. Можно наносить на голый металл. В случае необходимости грунтования цинковой и алюминиевой поверхности, необходимо предварительно зашлифовать и перекрыть эпоксидным грунтом. Хорошо шлифуется на забивая абразив. Можно использовать как ручное шлифование, так шлифование машинкой.




Параметры смешивания 4:1
рекомендуемое соотношение для
температуры 20°C



Жизнеспособность смеси
Около 120 мин при 20°C



Сушка
30 мин при 60°C
5 – 6 ч. при 20°C




Время испарения
10 мин при 20°C



Нанесение
HVLP / RP / LVLP
Дюза 1,6 - 1,8



2-3 слоя
Толщина 35-40 μm
Давление 2,0 - 3,0 бар.



Рабочая вязкость
25 - 30 сек при 20°C
DIN4



Сухое шлифование P320 - P400
Шлифование мокрым P600 - P800