



## Лак CLASSIC HS




2К прозрачный лак - инновационный продукт, сочетание отличного качества и невысокой цены. Лак CLASSIC основан на самых современных технологиях по производству лака. Этот прозрачный лак является новой разработкой BlackFox и имеет качество премиального продукта. С помощью этого лака пользователь может получить весь спектр возможностей, от отдельных элементов до полной окраски автомобиля. Кроме того, он является устойчивым к царапинам в сочетании с очень высокой УФ-защитой. Удобен в нанесении и легко полируется.

### Использование и безопасность.

Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

### Подготовка и очистка поверхности.

Подложка: поверхности с нанесенным базовым покрытием. Подготовка поверхности: После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед нанесением лака необходимо обезжирить поверхность.




#### Параметры смешивания

По объему: 2:1 + растворитель 15-20%  
По весу: 100:49 + растворитель 14-18%



#### Параметры нанесения

1,2-1,4 мм  
2-3 bar




#### Рабочая вязкость

16 - 18 секунд при 20°C




#### Полное высыхание

5 часов при 20°C  
30 минут при 60°C



#### Жизнеспособность смеси

3 часа при 20°C



#### Время испарения

между слоями необходимо выдержать не менее 5 – 10 минут

**Техника нанесения.** Нанесите два одинарных слоя, соблюдая выдержку между слоями 5-10 минут.

**Толщина плёнки.** 25 - 30 микрон слой.

**Время сушки.** Монтажная прочность 5 часов при 20°C, 30 мин при 60°C; Полное высыхание 18 часов при 20°C, 30 мин при 60°C

**ИК сушка.** 25 мин 60°C на поверхности.

**ВОС для смеси:** 490 г/л

**Укрывистость:** 11-12 м<sup>2</sup>/л

**Хранение.** Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.