

## Технический Паспорт

### 1K адгезионный грунт в аэрозольной упаковке

**Продукт:** 1K адгезионный пигментированный грунт по пластику в аэрозольной упаковке.

**Свойства:** Продукт на основе акриловых смол для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Используется для грунтования или окончательной окраски деталей автомобиля из АБС-пластика, полиуретана, полистирола, ПВХ, поликарбоната и некоторых других видов пластмасс (кроме полипропилена и полиэтилена). Продукт прост в нанесении. Сушка может осуществляться как при комнатной температуре, так и при высоких температурах до 60°C.

- Обладает стабильной прочностью.
- Придает пластиковой поверхности отличные адгезионные свойства.
- Хорошо растекается.

**Цвет:** серый.

Основа:	Смесь синтетических смол.
Состав	Акриловые смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные добавки, диметиловый эфир, пропан-бутан
Цвет:	Серый.
Запах:	Растворителя.
Плотность г\см <sup>2</sup>	1,05- 1,15
Блеск %	0-20
Время высыхания при 20С	Отлип – 5 мин, монтаж – 15 мин, полное 2 часа
Прочность пленки при ударе (ГОСТ 4765-73), см	35
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (ГОСТ 5233-89), у.е.	0,2-0,3
Адгезия, балл	1
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73), мм	1

**Нанесение:** Перед применением хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут. Перед нанесением рекомендуется произвести пробное напыление. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и других загрязнений. Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Нанесите несколько тонких слоев с расстояния около 30 см. Рекомендуемое количество слоев 1-3. Межслойная выдержка составляет 5 мин. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.

**ВАЖНО:** После использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, поверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

**Внимание:** Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

**Хранение:** Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** 36 месяцев от даты производства.