

:: MULTI GLAS GREEN

(polyester multifunctional fiberglass reinforced putty - green)

Универсальная стекловолоконная полиэфирная шпатлёвка зелёная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi Glas Green – это улучшенная версия стандартной стекловолоконной полиэфирной шпатлёвки Carsystem Glas.

- Улучшенная шлифуемость
- Наносится без разрывов и более однородными слоями
- Высокая наполняющая способность
- Не образует пор на поверхности
- Подходит для устранения небольших сквозных отверстий, вызванных коррозией
- Обладает адгезией к алюминию, обычной и оцинкованной стали, дереву, полиэфирным материалам, стеклопластикам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей и вмятин на кузовных деталях легковых автомобилей, коммерческом транспорте автобусах и железнодорожных вагонах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость поставляемого продукта при

20°C: пастообразная

Содержание VOC: 2004/42/ПВ (b) (250): < 220 г/л

Цвет: зелёный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Инструкции по смешиванию

Добавлять 2–3% по весу отвердителя.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

Нанесение

Наносить шпателем.

Жизнеспособность

3–4 минуты при +20°C.

Температура начала реакции

Не менее +5°C.

Время сушки/отверждения

Воздушная сушка в течение 15 минут при +20°C.

Шлифование

После указанного времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки:

- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 – P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

Дальнейшая обработка

Шпатлевка Multi Glas Green может перекрываться следующими продуктами Carsystem: шпатлевками Multi Green, Elastic Green, Elastic Weiss / Beige, Spray и всеми стандартными шпатлёвками Multi.

Хранение

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу.

Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE